

# DG-Finpuds 0-1mm

25 kg

**dan-grit** A/S

Dan-Grit A/S  
Industrivej 14, 6840 Oksbøl  
Tlf. (+45) 75 26 92 38 [www.dan-grit.dk](http://www.dan-grit.dk)

## Anvendelsesområde

**DG-Finpuds** anvendes til slutpuds på grovpudsede vægge eller direkte på gasbeton. **DG-Finpuds** er særdeles velegnet som underlag for maling, tapet, glasvæv eller lignende produkter.

## Forbehandling

Inden anvendelse af **DG-Finpuds** renses evt. underlag for støv, løse mørtelrester, salt el. lign.

## Brugsanvisning

*Maskinel blanding:* **DG-Finpuds** kræver effektiv blanding og der anbefales en blandetid på 10 min. i lukket tvangsblender. Dette vil give den maximale mørtelegenskab.

*Mindre mørtelportioner:* Her kan blandes med langsomtgående boremaskine med piskeris eller ved håndblanding. Vand hældes i spand/balje og der tilsættes **DG-Finpuds** hvorefter der blandes grundigt.

**DG-Finpuds** trækkes på med stålbræt eller murske i en lagtykkelse på ca. 1 mm. Herefter filtses finpudsen sammen til en ensartet overflade til den fremstår jævn og glat.

Hvis der finpudses på grovpudsede overflader bør denne være "hvidtør".

## Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand. Varmt vand anbefales.

## Teknisk data

Arbejdstemperatur: Bør ikke anvendes v/temper. under 5°.

Arbejdstid:

Farve:

Holdbarhed:

Min. 12 mdr. fra produktionsdato v/korrekt tør opbevaring.

Opbevaring:

Tørt og frostfrit. Gerne "løftet" over jorden.

Kornstørrelse:

0-1 mm

Sikkerhedsdatablade kan rekvireres.

Dan-Grit A/S er en miljøbevist virksomhed, som løbende føre såvel eksternt som intern kvalitetskontrol.