

DG-Tørbeton 0-2 mm

25 kg

dan-grit A/S

Dan-Grit A/S
Industrivej 14, 6840 Oksbøl
Tlf. (+45) 75 26 92 38 www.dan-grit.dk

Anvendelsesområde

DG-Tørbeton anvendes til afretning og lægning af mindre gulve, sokkelpuds, støbearbejde, faststøbning af pæle, betonreparationer m.m.

DG-Tørbeton kan anvendes både inden- og udendørs.

Ved afretning anbefales en lagtykkelse på max. 60mm.

Forbehandling

Før anvendelse af **DG-Tørbeton** renses underlaget for evt. løse mørtelrester, støv, salt el. lign.

Evt. gammelt betonunderlag skal være ruhugget og udvandet.

Brugsanvisning

25kg. **DG-Tørbeton** blandes med ca. 3,5 liter rent vand. Ved anvendelse af varmt vand kan medføres risiko for øget svind.

En effektiv blanding foretages enten i en lukket tvangsblender eller i spand/balje med boremaskine påsat piskeris.

Forarbejdningstiden på **DG-Tørbeton**: Ca. 1time.

Højere temperaturer forkorter og lavere temperaturer forlænger forarbejdningstiden.

Blanding, udlægning, nivellering samt glitning skal udføres i en samlet arbejdsgang. Fladerne må kun dimensioneres således at de kan færdiggøres inden for forarbejdningstiden.

Ved udlægning skal der tages hensyn til svind- og dilatationsfuger efter samme retningslinier som ved almindeligt betonstøbning.

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand. Varmt vand anbefales.

Teknisk data

Arbejdstemperatur:	Mellem 5° og 25°. (ikke i direkte sol og regn)
Arbejdstid:	1 time
Farve:	Grå
Trykstyrke:	Styrke 30
Holdbarhed:	Min. 12 mdr. fra produktionsdato v/korrekt tør opbevaring.
Opbevaring:	Tørt og frostfrit. Gerne "løftet" over jorden.
Kornstørrelse:	0-2 mm

Sikkerhedsdatablade kan rekvireres.

Dan-Grit A/S er en miljøbevist virksomhed, som løbende føre såvel eksternt som intern kvalitetskontrol.

