

DG-Vandskurings- Vådmørtel 0-1mm

25 kg

dan-grit A/S

Dan-Grit A/S
Industrivej 14, 6840 Oksbøl
Tlf. (+45) 75 26 92 38 www.dan-grit.dk

Blandevejledning for 8,5% vandskuringsmørtel

(Blandingsforholdet er retningsgivende)

Anvendelse:	8,5% Vandskuringsmørtel	Cement
Indvendig brug	8 dele	1 del
Udvendig brug	6 dele	1 del

Forbehandling

DG-Vandskuringsmørtel; Rens underlaget for støv, løse mørtelrester, salt el. lign. Muren skal være afrenset, fugerne udfyldte og overfladen skal gennemvandes, for at der ikke sker for hurtig udtørring. Det frarådes at udføre arbejdet i direkte sol. Arbejdet bør aldrig udføres før- eller i frostvejr.

Brugsanvisning

DG-Vandskuringsmørtel; Det er vigtigt at man benytter ens vanddosering og at blandetiden er ens.

DG-Vandskuringsmørtel kræver effektiv blanding på ca. 15 min. i lukket tvangsblender. Dette vil give mørtlen den optimale egenskab.

Ved mindre mørtelportioner kan der blandes med angsomtgående boremaskine med piskeris eller ved evt. håndblanding. Vand hældes i spand/balje og der tilsættes **DG-Vandskuringsmørtel** hvorefter der blandes grundigt.

Til 25 kg **DG-Vandskuringsmørtel** tilsættes 4-6 liter vand.

Anvendes **DG-Vandskuringsmørtel** som slutpuds på grovpuds, bør grovpudslaget ikke være mindre end 3 dage gammelt.

Vandskuring

Murfladen skures med en blød mursten mens der stænkes vand på med en kalkkost.

Når vandskuringen er færdig, skal fugerne være helt fyldte, mens murstenene skal være næsten fri for mørtel. Det er vigtigt at udtørringen sker langsomt, hvorfor det er vigtigt at holde overfladen fugtig ved vandforstøvning. Ligeledes kan der afdækkes med pressening.

Det frarådes at anvende vandskuring på maskinsten, da mørtelhinden har svært ved at holde. Det anbefales at bruge en hånd- eller blødstrøgen sten, gerne af røddler.

Vinterbyggeri

DG-Vandskuringsmørtel må ikke anvendes ved temperaturer under 5°C.

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand. Varmt vand anbefales.

Teknisk data

Sikkerhedsdatablade kan rekvireres.

Dan-Grit A/S er en miljøbevist virksomhed, som løbende føre såvel ekstern som intern kvalitetskontrol.



KALKMØRTEL

Lokalirriterende

Indeholder Calciumhydroxid (R34)

Undgå indånding (S22)

Opbevares utilgængeligt for børn

I tilfælde af stof i øjnene, skyld straks grundigt med vand og søg læge (S26)

Under arbejdet bæres dertil egnede beskyttelses handsker og briller (S37/39)