

# DG-Vandskuringsmørtel

25 kg

**dan-grit** A/S

Dan-Grit A/S  
Industrivej 14, 6840 Oksbøl  
Tlf. (+45) 75 26 92 38 [www.dan-grit.dk](http://www.dan-grit.dk)

## Anvendelsesområde

**DG-Vandskuringsmørtel** anvendes til overfladebehandling af teglvægge og letbetonvægge, hvor man ønsker at bevare underlagets struktur, karakter og forbandt.

Overfladebehandling med **DG-Vandskuringsmørtel** kan bestå i sten-, vand- og sækkeskuring samt filtsning.

**DG-Vandskuringsmørtel** kan ligeledes anvendes som slutpuds, hvis grovpudsen er stærkere eller lige så stærk som **DG-Receptmørtel**.

**DG-Vandskuringsmørtel** anvendes til middelsvært påvirkede vægge ind- og udvendig i moderat miljø.

## Forbehandling

**DG-Vandskuringsmørtel**; Rens underlaget for støv, løse mørtelrester, salt el. lign. Muren skal være afrenset, fugerne udfyldte og overfladen skal gennemvandes, for at der ikke sker for hurtig udtørring. Det frarådes at udføre arbejdet i direkte sol. Arbejdet bør aldrig udføres før- eller i frostvejr.

## Brugsanvisning

**DG-Vandskuringsmørtel**; Det er vigtigt at man benytter ens vanddosering og at blandetiden er ens.

**DG-Vandskuringsmørtel** kræver effektiv blanding på ca. 15 min. i lukket tvangsblender. Dette vil give mørtlen den optimale egenskab.

Ved mindre mørtelportioner kan der blandes med angsomtgående boremaskine med piskeris eller ved evt. håndblanding. Vand hældes i spand/balje og der tilsættes DG-Vandskuringsmørtel hvorefter der blandes grundigt.

Til 25 kg **DG-Vandskuringsmørtel** tilsættes 4-6 liter vand. Anvendes **DG-Vandskuringsmørtel** som slutpuds på grovpuds, bør grovpudslaget ikke være mindre end 3 dage gammelt.

## Vandskuring

Murfladen skures med en blød mursten mens der stænkes vand på med en kalkkost.

Når vandskuringen er færdig, skal fugerne være helt fyldte, mens murstenene skal være næsten fri for mørtel. Det er vigtigt at udtørringen sker langsomt, hvorfor det er vigtigt at holde overfladen fugtig ved vandforstøvning. Ligeledes kan der afdækkes med pressening.

Det frarådes at anvende vandskuring på maskinsten, da mørtelhinden har svært ved at holde. Det anbefales at bruge en hånd- eller blødstrøgen sten, gerne af rødler.

## Vinterbyggeri

**DG-Vandskuringsmørtel** må ikke anvendes ved temperaturer under 5°C.

## Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand. Varmt vand anbefales.

## Teknisk data

Forbrug:	2-4 kg pr. m <sup>2</sup>
Arbejdstemperatur:	Mellem 5° og 25°. (ikke i direkte sol og regn)
Farve:	Grå eller hvid
Holdbarhed:	Tørt op til 12 mdr. fra produktionsdato.
Opbevaring:	Tørt
Kornstørrelse:	0-1 mm

Sikkerhedsdatablade kan rekvireres.

Dan-Grit A/S er en miljøbevist virksomhed, som løbende føre såvel ekstern som intern kvalitetskontrol.

